



ПАСПОРТ № 71-2021
ПЕРЕХОДНЫЕ МАРКИ БАЛЕНА
(ПОЛИПРОПИЛЕН И СОПОЛИМЕРЫ ПРОПИЛЕНА)
ТУ 2211-096-05766563-2013

Марка	04040	Код ОКПД2	20.16.51.110
№ партии	71	Масса нетто	27,100 т
Дата изготовления	18.12.2021		
Дата отбора	18.12.2021		
Дата проведения испытаний	18.12.2021 - 19.12.2021		
Обозначение НД, по которому отобрана проба	ТУ 2211-096-05766563-2013		

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытания	Норма по ТУ 2211-096-05766563-2013	Установлено анализом
1	Показатель текучести расплава (230°C/2,16 кг), г/10мин	ASTM D 1238	от 2,5 до 5,0	4,1
2	Массовая доля летучих веществ, %	ТУ 2211-096-05766563-2013, п.5.6	не более 0,1	0,01
3	Предел текучести при растяжении, МПа	ASTM D 638	не менее 21	33,7
4	Относительное удлинение при пределе текучести, %		не менее 8	13,2
	Стойкость к термоокислительному старению при 150°C, час	ТУ 2211-096-05766563-2013, п.5.8	не менее 360	испытание проводится с 18.12.2021

Заключение: продукт соответствует ТУ 2211-096-05766563-2013
 Не подлежит обязательной сертификации.

Продукция выпущена под управлением Систем менеджмента, сертифицированных на соответствие требованиям: ISO 9001:2015 сертификат № 31100600 QM15, ISO 50001:2018 сертификат № 31100600 EMSt18, ISO 14001:2015 сертификат № 31100600 UM15, ISO 45001:2018 сертификат № 31100600 OHS18.

Область применения: предназначен для изготовления изделий технического и бытового назначения, мебели. Не предусмотрено использование для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, питьевой водой, игрушек и изделий медицинского назначения.

Характеристика пожаровзрывоопасности: гранулированный бален П по ГОСТ 12.1.044 относится к группе твердых горючих материалов с высоким коэффициентом дымообразования. При поднесении открытого пламени и нагревании в процессе переработки до температуры выше 150°C бален П горит без взрыва с образованием расплава и образованием летучих продуктов термодеструкции, содержащих согласно ГОСТ 12.3.030 уксусную кислоту, формальдегид и ацетальдегид, оксид углерода. Взвешенная в воздухе сухая пыль балена П взрывоопасна, при трении частиц накапливаются заряды статического электричества.

Правила транспортирования: бален П транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Бален П, упакованный в мешки, при загрузке в контейнеры по ГОСТ 15102 или ГОСТ 20435 перевозится в любых транспортных средствах. Допускается по согласованию с потребителем транспортировка насыпью в железнодорожных вагонах и автодорожных пневмоцистернах.

Правила хранения: бален П хранят в закрытом помещении, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30°C и относительной влажности не более 80 %. Перед переработкой мешки с баленом П должны быть выдержаны в производственном помещении не менее 12 часов. Допускается хранение балена у потребителя до 30 суток в установленных на наружных площадках металлических емкостях для хранения, исключая попадание влаги и загрязнение продукта.

Обезвреживание, утилизация и захоронение отходов: непригодные к переработке отходы не требуют обезвреживания, подлежат вывозу в места, согласованные с органами Министерства по чрезвычайным ситуациям и экологической безопасности и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управлением Роспотребнадзора).

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления.

Лаборант химического анализа 5 разряда - бригадир производственной бригады
 (доверенность № 37/21 от 01.01.2021 г.)

Муллахметова Э.Р.

Дата оформления паспорта 20.12.2021

